ADENE GXFBG

المصنع	A.D. Compound spa	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	10% كربونات الكالسيوم؛ 10% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ADENE GXFBG عبارة عن مادة من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer) مملوءة بـ 10٪ كربونات الكالسيوم و 10٪ تلك. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ ADENE GXFBG: كوبوليمر. تشمل التطبيقات النموذجية: التطبيقات الصناعية التعبئة والتغليف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 10% حشو بالوزن تلك، 10% حشو بالوزن	- -	- -
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف	- -	- -
المظهر	رمادي داكن رمادي فاتح	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	18-25 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى الرماد	20 %	-	ISO 3451-1

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1500-1800 MPa	217557.0 - 261068.4 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	6.0-6.5 kJ/m²	2.85 - 3.09 ft·lb/in²	ISO 180/1A
قوة صدمة إيزود غير المحززة	14-16 kJ/m²	6.66 - 7.61 ft·lb/in²	ISO 180/1U

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	50.0-52.0 C°	122.0 - 125.6 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	78.0-85.0 C°	172.4 - 185.0 F°	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.