

ADENE NCQAD

PP Homopolymer	الفئة	A.D. Compound spa	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	40% كربونات الكالسيوم	المادة المألثة

وصف المنتج

ADENE NCQAD هو مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopoly) تحتوي على 40% من كربونات الكالسيوم. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا. الخصائص الرئيسية لـ ADENE NCQAD هي: هوموبوليمر. مجالات التطبيق النموذجية لـ ADENE NCQAD هي: الأجهزة الكهربائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	حشو كربونات الكالسيوم، 40% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	هوموبوليمر مقاومة المنظفات	الميزات
-	-	أجهزة كهربائية	الاستخدامات
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.24	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	% 40	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 3335.87	MPa 23.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	-	انفعال الشد
ISO 527-2	-	% 6.0	
ISO 527-2	-	% 23	
ISO 178	psi 319083.6	MPa 2200	معامل الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in ² 1.43	kJ/m ² 3.0	صدمة إيزود المحززة
ISO 180/1U	ft·lb/in ² 4.76	kJ/m ² 10	قوة صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 138.2	C° 59.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/B	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.