

ADENE NCQAGD

PP Homopolymer	الفئة	A.D. Compound spa	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	40% كربونات الكالسيوم	المادة المألثة

وصف المنتج

ADENE NCQAGD هو مادة بولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer) تحتوي على 40% من كربونات الكالسيوم. يتوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ ADENE NCQAGD: كوبوليمر. التطبيق النموذجي لـ ADENE NCQAGD: الأجهزة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كربونات الكالسيوم، 40% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	بوليمر مشترك مقاوم للمنظفات	الميزات
-	-	الأجهزة	الاستخدامات
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.24	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	% 40	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 275572.2	MPa 1900	معامل الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in ² 2.38	kJ/m ² 5.0	قوة صدمة إيزود المحزرة
ISO 180/1U	ft·lb/in ² 7.14	kJ/m ² 15	قوة صدمة إيزود غير المحزرة

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 125.6	C° 52.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/B	F° 194.0	C° 90.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.