ADENE NCTAG

المصنع	A.D. Compound spa	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	50% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ADENE NCTAG هو مادة بولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly) تحتوي على 50% من حشو كربونات الكالسيوم. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا. الخصائص الرئيسية لـ ADENE NCTAG هي: كوبوليمر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو كربونات الكالسيوم، 50% حشو بالوزن	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.35 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 16.0	psi 2320.61	ISO 527-2
انفعال الشد	 % 6.0 % 40	- - -	ISO 527-2 ISO 527-2 ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 2000	psi 290076.0	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 8.0	ft·lb/in² 3.81	ISO 180/1A
قوة صدمة إيزود غير المحززة	kJ/m² 18	ft·lb/in² 8.56	ISO 180/1U

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 56.0	F° 132.8	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 78.0	F° 172.4	ISO 306

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.