

## ADENE NCTB

PP Homopolymer	الفئة	A.D. Compound spa	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	50% كربونات الكالسيوم	المادة المألثة

## وصف المنتج

ADENE NCTB هو مادة بولي بروبيلين هومبوليمر (PP Homopolymer) تحتوي على 50% من كربونات الكالسيوم. يتوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ ADENE NCTB: هومبوليمر.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كربونات الكالسيوم، 50% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	هومبوليمر	الميزات
-	-	غرض عام	الاستخدامات
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.35	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 10	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	% 50	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 2610.68	MPa 18.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	-	انفعال الشد
-	-	% 5.0	
-	-	% 35	
ISO 178	psi 406106.4	MPa 2800	معامل الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in <sup>2</sup> 1.09	kJ/m <sup>2</sup> 2.3	قوة صدمة إيزود المحززة
ISO 180/1U	ft·lb/in <sup>2</sup> 4.76	kJ/m <sup>2</sup> 10	قوة صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 127.4	C° 53.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/B	F° 215.6	C° 102	درجة حرارة تليين فيكات

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.