ADENE NCWB

المصنع	A.D. Compound spa	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	60% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ADENE NCWB هو مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) تحتوي على 60% من كربونات الكالسيوم. يتوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ ADENE NCWB: هوموبوليمر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 60% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	غرض عام	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.50 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى الرماد	60 %	-	ISO 3451-1

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	5.0 %	-	-
	20 %	-	-
معامل الانحناء	3300 MPa	478625.4 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	2.2 kJ/m²	1.05 ft·lb/in²	ISO 180/1A
قوة صدمة إيزود غير المحززة	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	ISO 180/1U

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	58.0 C°	136.4 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	102 C°	215.6 F°	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.