

ADENE NHJAGD

PP Homopolymer	الفئة	A.D. Compound spa	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	30% تلك	المادة المألثة

وصف المنتج

ADENE NHJAGD هو مادة بولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer) تحتوي على 30% من التلك. يتوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية للاستخراج. الخصائص الهامة لـ ADENE NHJAGD هي: كوبوليمر مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مثبتة بالأشعة فوق البنفسجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك، 30% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	المواد المضافة
-	-	بوليمر مشترك مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	الميزات
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	ثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.13	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 0.60	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	% 30	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 413358.3	MPa 2850	معامل الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in ² 7.14	kJ/m ² 15	قوة صدمة إيزود المحززة
ISO 180/1U	ft·lb/in ² 19.03	kJ/m ² 40	قوة صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 141.8	C° 61.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/B	F° 177.8	C° 81.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.