

ADENE NTFAG

| | | | |
|----------------------|--------|-------------------|----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | A.D. Compound spa | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 20% تلك | المادة المألثة |

وصف المنتج

ADENE NTFAG هو مادة بولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly) تحتوي على 20% من حشو التلك. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا. الخصائص الرئيسية لـ ADENE NTFAG هي: كوبوليمر.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | حشو تلك، 20% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |
| - | - | بوليمر مشترك | الميزات |
| - | - | جسيم | الأشكال |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| ISO 1183 | - | g/cm ³ 1.04 | الكثافة |
| ISO 1133 | - | g/10 min 12 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 868 | - | 70 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 527-2 | psi 3190.84 | MPa 22.0 | إجهاد الشد |
| ISO 527-2 | - | | انفعال الشد |
| ISO 527-2 | - | % 9.0 | |
| ISO 527-2 | - | % 65 | |
| ISO 178 | psi 253816.5 | MPa 1750 | معامل الانحناء |
| ISO 180/1A | ft·lb/in ² 2.85 | kJ/m ² 6.0 | صدمة إيزود المحززة |
| ISO 180/1U | ft·lb/in ² 7.14 | kJ/m ² 15 | قوة صدمة إيزود غير المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 75-2/A | F° 131.0 | C° 55.0 | درجة حرارة انحراف الحرارة |
| ISO 306 | F° 158.0 | C° 70.0 | درجة حرارة تليين فيكات |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------|-----------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | غير معروف |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.