

ADENE NTQA

PP Homopolymer	الفئة	A.D. Compound spa	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	40% تلك	المادة المألثة

وصف المنتج

ADENE NTQA هي مادة من مادة البولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopoly)، والتي تحتوي على 40% من حشو تلك. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا. الخصائص الرئيسية لـ ADENE NTQA هي: هوموبوليمر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	حشو تلك، 40% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	هوموبوليمر	الميزات
-	-	جسيم	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.23	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 18	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 868	-	84	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 2900.76	MPa 20.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-		انفعال الشد
ISO 527-2	-	% 5.0	
ISO 527-2	-	% 10	
ISO 178	psi 377098.8	MPa 2600	معامل الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in ² 1.38	kJ/m ² 2.9	صدمة إيزود المحززة
ISO 180/1U	ft·lb/in ² 4.28	kJ/m ² 9.0	قوة صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 149.0	C° 65.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306	F° 206.6	C° 97.0	درجة حرارة تليين فيكات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.