

ADENE OBTB

PP Homopolymer	الفئة	A.D. Compound spa	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	50% كبريتات الباريوم	المادة المألثة

وصف المنتج

ADENE OBTB هي مادة من مادة البولي بروبيلين مملوءة بنسبة 50% من كبريتات الباريوم. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل التطبيقات النموذجية: السيارات، السلع الاستهلاكية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كبريتات الباريوم، 50% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	تطبيقات السيارات ألعاب	الاستخدامات
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.75	الكثافة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 30	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	% 50	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 2755.72	MPa 19.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	-	انفعال الشد
-	-	% 3.0	
-	-	% 2.0	
ISO 178	psi 435114.0	MPa 3000	معامل الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in ² 1.33	kJ/m ² 2.8	قوة صدمة إيزود المحززة
ISO 180/1U	ft·lb/in ² 3.33	kJ/m ² 7.0	قوة صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 154.4	C° 68.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/B	F° 210.2	C° 99.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.