

## ADENE OCJB

PP Homopolymer	الفئة	A.D. Compound spa	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	30% كربونات الكالسيوم	المادة المألثة

## وصف المنتج

ADENE OCJB هي مادة من مادة البولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) مملوءة بنسبة 30% من كربونات الكالسيوم. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ ADENE OCJB: هوموبوليمر. تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات السيارات، تطبيقات البناء

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كربونات الكالسيوم، 30% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	هوموبوليمر	الميزات
-	-	تطبيقات السيارات تطبيقات البناء	الاستخدامات
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.13	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 10-15	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	% 30	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 2755.72	MPa 19.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	-	انفعال الشد
-	-	% 7.0	
-	-	% 27	
ISO 178	psi 290076.0 - 232060.8	MPa 1600-2000	معامل الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in <sup>2</sup> 1.9 - 1.33	kJ/m <sup>2</sup> 2.8-4.0	قوة صدمة إيزود المحززة
ISO 180/1U	ft·lb/in <sup>2</sup> 7.14 - 3.81	kJ/m <sup>2</sup> 8.0-15	قوة صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 127.4 - 122.0	C° 50.0-53.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/B	F° 185.0	C° 85.0	درجة حرارة تليين فيكات

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.