

ADENE OMFB

PP Homopolymer	الفئة	A.D. Compound spa	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	20% تلك	المادة المألثة

وصف المنتج

ADENE OMFB هو مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) تحتوي على 20% من تلك. يتوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ ADENE OMFB: هوموبوليمر. التطبيق النموذجي لـ ADENE OMFB: السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك، 20% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	هوموبوليمر	الميزات
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.04	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	% 20	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 3625.95	MPa 25.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	-	انفعال الشد
-	-	% 7.0	
-	-	% 10	
ISO 178	psi 319083.6	MPa 2200	معامل الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in ² 1.67	kJ/m ² 3.5	قوة صدمة إيزود المحزرة
ISO 180/1U	ft·lb/in ² 5.71	kJ/m ² 12	قوة صدمة إيزود غير المحزرة

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 136.4	C° 58.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/B	F° 203.0	C° 95.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.