

ADENE VCJB

PP Homopolymer	الفئة	A.D. Compound spa	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	30% كربونات الكالسيوم	المادة المألثة

وصف المنتج

ADENE VCJB هو مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) تحتوي على 30% من كربونات الكالسيوم. يتوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ ADENE VCJB: هوموبوليمر. التطبيق النموذجي لـ ADENE VCJB: تطبيقات البناء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كربونات الكالسيوم، 30% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	هوموبوليمر	الميزات
-	-	تطبيقات البناء	الاستخدامات
-	-	أخضر	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.13	الكثافة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 15	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	% 30	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 275572.2	MPa 1900	معامل الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in ² 1.43	kJ/m ² 3.0	قوة صدمة إيزود المحزرة
ISO 180/1U	ft·lb/in ² 5.23	kJ/m ² 11	قوة صدمة إيزود غير المحزرة

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 122.0	C° 50.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/B	F° 190.4	C° 88.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.