

## Ad-Tech Epoxy CER-112-2

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy CER-112-2 هو إيبوكسي؛ منتج إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته عن طريق التصفية وهو متوفر في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الطلاء. تشمل الخصائص: قوة عالية مقاومة للصدمات لزوجة منخفضة

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	الميزات
-	-	قوة عالية	
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	Laminating	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm <sup>3</sup> 1.05	الكثافة الظاهرية
ASTM D955	-	% 0.020	انكماش القالب
ASTM D570	-	% 0.20	امتصاص الماء
ASTM D2240	-	81	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 2030532.0	MPa 14000	معامل الشد
ASTM D638	psi 34374.01	MPa 237	قوة الشد
ASTM D638	-	% 7.8	استطالة الشد
ASTM D790	psi 1379311.38	MPa 9510	معامل الانحناء
ASTM D695	psi 8832.81	MPa 60.9	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 134.06	C° 56.7	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/7.8E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 1.0	
-	-	الخلط حسب الوزن: 40	

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط	
	-	حسب الحجم: 2.2	
	-		
-	-	min 80	عمر الوعاء (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 1150	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min 2900	وقت إزالة القالب

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.