

Ad-Tech Epoxy EL-302-PC-LP

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy EL-302-PC-LP هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته عن طريق التصفية وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy EL-302-PC-LP الطلاء وتطبيقات النماذج الأولية والأدوات. تشمل الخصائص: ثبات جيد للأبعاد قوة عالية لزوجة منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات أبعاد جيد	الميزات
-	-	قوة عالية	
-	-	سمية منخفضة	
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	مادة النمذجة	
-	-	قوالب/اسطوانات/أدوات	
-	-	أبيض	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	Laminating	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm ³ 1.41	الكثافة الظاهرية
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 2538165.0	MPa 17500	معامل الشد
ASTM D638	psi 30022.87	MPa 207	قوة الشد
ASTM D638	-	% 1.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 1566410.4	MPa 10800	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 35244.23	MPa 243	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 12487.77	MPa 86.1	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D696	-	/4.1E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 1.0	
-	-	الخلط حسب الوزن: 12	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	حسب الحجم: 5.7	
-	-	min 40-50	عمر الوعاء (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 3000	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min 4300-7200	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.