

# Ad-Tech Epoxy EL-315-IHL

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy EL-315-IHL هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته عن طريق التصفية وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy EL-315-IHL تطبيقات الفضاء والطلاء. السمة الرئيسية: مقاومة للحرارة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات حراري جيد	الميزات
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	Boeing Sp M41-03-01 Boeing Sp MMS-102	تصنيفات الوكالة
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	Laminating	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D955	-	% 0.15	انكماش القالب
ASTM D2240	-	87	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 2001524.4	MPa 13800	معامل الشد
ASTM D638	psi 26251.88	MPa 181	قوة الشد
ASTM D638	-	% 0.40	استطالة الشد
ASTM D790	psi 1430074.68	MPa 9860	معامل الانحناء
ASTM D695	psi 14373.27	MPa 99.1	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 473.0	C° 245	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/1.9E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 24 نسبة	
-	-	الخلط حسب الوزن: 25	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة	
-	-	الخلط حسب الحجم: 100	

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	أخرى	الخاصية
ASTM D2393	-	cP 5000	لزوجة مزيج التصلب الحراري	

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.