

Ad-Tech Epoxy EL-335

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy EL-335 هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته عن طريق التصفيح وهو متاح في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الطلاء. تشمل الخصائص: صلابة عالية، مقاومة الصدمات، لزوجة منخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	الميزات
-	-	صلابة عالية	
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	معالج بغير MDA	
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	كهرماني	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	Laminating	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm ³ 1.14	الكثافة الظاهرية
ASTM D955	-	% 0.10	انكماش القالب
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1430074.68	MPa 9860	معامل الشد
ASTM D638	psi 34954.16	MPa 241	قوة الشد
ASTM D638	-	% 2.7	استطالة الشد
ASTM D790	psi 2030532.0	MPa 14000	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 49022.84	MPa 338	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 14938.91	MPa 103	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 188.06	C° 86.7	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM E1356	F° 246.2	C° 119	درجة حرارة الانتقال الزجاجي
ASTM D696	-	/6.1E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

أخرى			الخاصية
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 1.0	
-	-	الخلط حسب الوزن: 20	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	حسب الحجم: 4.1	
-	-	min 40-50	عمر الوعاء (Pot) (Life)
-	-	wk 52	مدة الصلاحية
ASTM D2393	-	cP 1130	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min 4300	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.