

Ad-Tech Epoxy ES-201-PC

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy ES-201-PC هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته بالطلاء وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy ES-201-PC طلاء وتطبيقات النماذج الأولية والأدوات. الخاصية الأساسية: ثبات جيد للأبعاد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات أبعاد جيد	الميزات
-	-	قابل للتشغيل الآلي	
-	-	انسيابي	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	مادة النمذجة	
-	-	أدوات	
-	-	أبيض	المظهر
-	-	معجون	الأشكال
-	-	طلاء	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm ³ 1.39	الكثافة الظاهرية
ASTM D955	-	% 0.020	انكماش القالب
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 6352.66	MPa 43.8	قوة الشد
ASTM D790	psi 11893.12	MPa 82.0	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 15083.95	MPa 104	قوة الضغط

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 1.0	مكونات التصلب الحراري
-	-	الخلط حسب الوزن: 14	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 5.9	
-	-	min 15	عمر الوعاء (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 40000	لزوجة مزيج التصلب الحراري

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.