

Ad-Tech Epoxy ES-211-1

| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| Epoxy | الفئة | Ad-Tech Plastic .Systems Corp | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy ES-211-1 هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته بالطلاء وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy ES-211-1 تطبيقات الطلاء والأدوات. تشمل الخصائص: ثبات جيد للأبعاد مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | ثبات أبعاد جيد | الميزات |
| - | - | ثبات حراري جيد | |
| - | - | انسيابي | |
| - | - | تطبيقات الطلاء | الاستخدامات |
| - | - | قوالب/اسطوانات/أدوات | |
| - | - | أزرق فاتح | المظهر |
| - | - | أبيض | |
| - | - | معجون | الأشكال |
| - | - | طلاء | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1895 | - | g/cm ³ 1.20 | الكثافة الظاهرية |
| ASTM D2240 | - | 87 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 9470.98 | MPa 65.3 | قوة الشد |
| ASTM D790 | psi 15809.14 | MPa 109 | قوة الانحناء |
| ASTM D695 | psi 13604.56 | MPa 93.8 | قوة الضغط |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 285.8 | C° 141 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | مكونات التصلب الحراري |
| - | - | نسبة الخلط حسب الحجم: 1.0 | |
| - | - | الخلط حسب الوزن: 19 | |
| - | - | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | |
| - | - | حسب الحجم: 4.7 | |
| - | - | min 15-20 | عمر الوعاء (Pot) (Life) |
| - | - | min 4300-7200 | وقت إزالة القالب |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.