

# Ad-Tech Epoxy ES-214

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy ES-214 هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته عن طريق الطلاء أو القولبة بالضغط وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy ES-214 تطبيقات الطلاء والأدوات. الخاصية الأساسية: مقاومة للتآكل.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتآكل انسيابي	الميزات
-	-	تطبيقات الطلاء قوالب/اسطوانات/أدوات	الاستخدامات
-	-	رمادي	المظهر
-	-	معجون	الأشكال
-	-	طلاء القولبة بالضغط	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm <sup>3</sup> 1.73	الكثافة الظاهرية
ASTM D955	-	% 0.050	انكماش القالب
ASTM D2240	-	90	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D790	psi 9804.57	MPa 67.6	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 22335.85	MPa 154	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 309.2	C° 154	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط بالحجم: 1.0 نسبة الخلط بالوزن:	الحراري
-	-	9.0	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 5.6	
-	-	min 40-50	عمر الوعاء (Pot) (Life)
-	-	min 960-1400	وقت إزالة القالب
-	-	min 120	
-	-	min 120	
-	-	-	

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	min 120	
	-	min 180	

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.