

Ad-Tech Epoxy ES-216

| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| Epoxy | الفئة | Ad-Tech Plastic .Systems Corp | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy ES-216 هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته بالطلاء وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy ES-216 الأدوات وتطبيقات الطلاء ومواد الإصلاح.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | انسيابي | الميزات |
| - | - | تطبيقات الطلاء | الاستخدامات |
| - | - | قوالب/اسطوانات/أدوات | |
| - | - | مادة إصلاح | |
| - | - | أدوات | |
| - | - | أبيض | المظهر |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | طلاء | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D2240 | - | 87 | صلابة الديورومتر |
| أخرى | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | مكونات التصلب الحراري |
| - | - | نسبة الخلط بالوزن: 33 | |
| - | - | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | |
| - | - | min 480-600 | عمر الوعاء (Pot Life) |
| - | - | min 360-420 | وقت إزالة القالب |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.