

Ad-Tech Epoxy ES-219

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	ألومنيوم	المادة المألوفة

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy ES-219 هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي) مملوء بالألومنيوم. يمكن معالجته بالطلاء وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy ES-219 الأدوات وتطبيقات الطلاء ومواد الإصلاح. تشمل الخصائص: جماليات جيدة مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألومنيوم	الحشو / التعزيز
-	-	تشطيب سطح جيد	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	معالج بغير MDA	
-	-	انسيابي	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	قوالب/اسطوانات/أدوات	
-	-	مادة إصلاح	
-	-	أدوات	
-	-	معجون	الأشكال
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	طلاء	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm ³ 1.20	الكثافة الظاهرية
ASTM D2240	-	91	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5003.81	MPa 34.5	قوة الشد
ASTM D790	psi 8006.1	MPa 55.2	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 27557.22	MPa 190	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM E1356	F° 309.2	C° 154	درجة حرارة الانتقال الزجاجي

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 11 نسبة الخلط حسب الوزن: 10	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	
-	-	min 45-55	عمر الوعاء (Pot) (Life)

أخرى	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	min 960-1400	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact المسؤول:**

sales@su-jiao.com **/ البريد: Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع: Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال: Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.