

# Ad-Tech Epoxy ES-220-LV

|                |                              |        |                      |
|----------------|------------------------------|--------|----------------------|
| المصنع         | Ad-Tech Plastic Systems Corp | الفئة  | Epoxy                |
| المادة المألثة | معدن                         | الحالة | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy ES-220-LV هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي) مملوء بالمعادن. يمكن معالجته عن طريق النفخ أو الطلاء وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy ES-220-LV الأدوات وتطبيقات الطلاء ومواد الإصلاح. تشمل الخصائص: جماليات جيدة مقاومة للحرارة

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة    |                                                               |                    |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| الخاصية         | النظام المتري                                                 | النظام الإمبراطوري | الاختبار         |
| الحشو / التعزيز | معدن                                                          | -                  | -                |
| الميزات         | تشطيب سطح جيد<br>ثبات حراري جيد<br>معالج بغير MDA<br>انسيابي  | -<br>-<br>-<br>-   | -<br>-<br>-<br>- |
| الاستخدامات     | تطبيقات الطلاء<br>قوالب/اسطوانات/أدوات<br>مادة إصلاح<br>أدوات | -<br>-<br>-<br>-   | -<br>-<br>-<br>- |
| الأشكال         | Pellets                                                       | -                  | -                |

| معلومات عامة   |                     |                    |          |
|----------------|---------------------|--------------------|----------|
| الخاصية        | النظام المتري       | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| طريقة المعالجة | قولية النفخ<br>طلاء | -<br>-             | -<br>-   |

| الخواص الفيزيائية |                        |                    |            |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------|
| الخاصية           | النظام المتري          | النظام الإمبراطوري | الاختبار   |
| الكثافة الظاهرية  | g/cm <sup>3</sup> 1.29 | -                  | ASTM D1895 |
| صلابة الديورومتر  | 91                     | -                  | ASTM D2240 |

| أخرى                       |                                                                                                                |                       |                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| الخاصية                    | النظام المتري                                                                                                  | النظام الإمبراطوري    | الاختبار              |
| مكونات التصلب<br>الحراري   | نسبة الخلط حسب الحجم: 12<br>نسبة الخلط حسب الوزن: 10<br>نسبة الخلط حسب الوزن: 100<br>نسبة الخلط حسب الحجم: 100 | -<br>-<br>-<br>-      | -<br>-<br>-<br>-      |
| عمر الوعاء (Pot)<br>(Life) | min 30-35                                                                                                      | -                     | -                     |
| مدة الصلاحية               | wk 52                                                                                                          | -                     | -                     |
| وقت إزالة القالب           | min 960-1400<br>min 120<br>min 120<br>min 120<br>min 180                                                       | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.