

Ad-Tech Epoxy ESG-215

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy ESG-215 هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته عن طريق الطلاء وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy ESG-215 الفضاء وتطبيقات الطلاء ومواد الإصلاح والأدوات. تشمل الخصائص: التصاق جيد مقاومة للحرارة مشحم

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مادة تشحيم مسحوق الجرافيت	المواد المضافة
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	مشحم	
-	-	معالج بغير MDA	
-	-	تطبيقات الفضاء الجوي	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الطائرات	
-	-	تطبيقات الطلاء	
-	-	قوالب/اسطوانات/أدوات	
-	-	مادة إصلاح	
-	-	معجون	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	طلاء	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm ³ 1.20	الكثافة الظاهرية
ASTM D2240	-	80	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D790	psi 36259.5	MPa 250	قوة الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 384.8	C° 196	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/4.5E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 14	-
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-
-	-	min 20-25	عمر الوعاء (Pot Life)
-	-	min 120-240	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.