ADDILENE H 290 F

المصنع	ADDIPLAST	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ADDILENE H 290 F هي مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopoly). هذا المنتج متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. الميزات الرئيسية لـ ADDILENE H 290 F هي: مثبطات اللهب / اللهب المقدرة مثبطات اللهب هوموبوليمر

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر مهلجن مثبطات اللهب	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.01 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	5.00 cm³/10min	-	ISO 1133
صلابة الديورومتر	77	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 35.0 MPa 20.0	- psi 5076.33 psi 2900.76	ISO 527-2 ISO 527-2 ISO 527-2
انفعال الشد	% 100	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 1800	psi 261068.4	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 2.5	ft·lb/in² 1.19	ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 95	ft·lb/in² 45.2	ISO 179/1eU
صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 3.0	ft·lb/in² 1.43	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 62.0	F° 143.6	ISO 75-2/Af
درجة حرارة تليين فيكات	C° 155	F° 311.0	ISO 306/A50
درجة حرارة المسافة البادئة للكرة	C° 136	F° 276.8	IEC 60335-1
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 167	F° 332.6	ISO 3146

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر التتبع المقارن	V	-	IEC 60112
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج	C° 960	F° 1760.0	IEC 60695-2-13
مؤشر الأكسجين	% 31	-	ISO 4589-2

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.