ADDILENE H 420 M 40

المصنع	ADDIPLAST	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ADDILENE H 420 M 40 هي مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) مملوءة بالمعادن. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا اللاتينية. السمة الأساسية لـ ADDILENE H 420 M 40: مقاومة للحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدن	-	-
الميزات	مقاومة عالية للحرارة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	78	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 30.0 MPa 28.0	- psi 4351.14 psi 4061.06	ISO 527-2 - -
انفعال الشد	% 7.0	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 4000	psi 580152.0	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 2.5	ft·lb/in² 1.19	ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 24	ft·lb/in² 11.42	ISO 179/1eU
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 2.5	ft·lb/in² 1.19	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 132 C° 80.0	- F° 269.6 F° 176.0	- ISO 75-2/Be ISO 75-2/Af
درجة حرارة تليين فيكات	C° 152	F° 305.6	ISO 306/A50
درجة حرارة المسافة البادئة للكرة	C° 134	F° 273.2	IEC 60335-1
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 165-168	F° 334.4 - 329.0	ISO 3146

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر التتبع المقارن	V	-	IEC 60112

IEC 60695-2-13

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج	750 °C	1382.0 °F	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.