ADDILENE H 652

المصنع	ADDIPLAST	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ADDILENE H 652 هي مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا اللاتينية. السمات الهامة لـ ADDILENE H 652 هي: جماليات جيدة مقاومة للحرارة لمعان عالي تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة تطبيقات كهربائية / إلكترونية المساكن التعبئة والتغليف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشطيب سطح جيد لمعان عالي مقاومة عالية للحرارة	- - -	- - -
الاستخدامات	مكونات الأجهزة تغليف مستحضرات التجميل تطبيقات كهربائية/إلكترونية أغلفة	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	28 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	74	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
	33.0 MPa	4786.25 psi	-
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1350 MPa	195801.3 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	2.5 kJ/m²	1.19 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة	65 kJ/m²	30.93 ft·lb/in²	ISO 179/1eU
قوة صدمة إيزود المحززة	2.5 kJ/m²	1.19 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	60.0 C°	140.0 F°	ISO 75-2/Af
درجة حرارة تليين فيكات	150 C°	302.0 F°	ISO 306/A50
درجة حرارة الانصهار (DSC)	165 C°	329.0 F°	ISO 3146

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
مؤشر التتبع المقارن	600 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.