# ADDILENE J 510

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ADDIPLAST | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ADDILENE J 510 هي مادة بولى بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا اللاتينية. تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة المنزلية للسيارات تطبيقات كهربائية / إلكترونية المساكن

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | مكونات الأجهزة | - | - |
| | تطبيقات السيارات | - | - |
| | أجزاء داخلية للسيارات | - | - |
| | غلاف كهربائي | - | - |
| | تطبيقات كهربائية/إلكترونية | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.900 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 16 g/10 min | - | ISO 1133 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة شور** | 66 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 29.0<br>MPa 25.0 | -<br>psi 4206.1<br>psi 3625.95 | ISO 527-2<br>-<br>- |
| **انفعال الشد** | % 100 | - | ISO 527-2 |
| **معامل الانحناء** | MPa 1050 | psi 152289.9 | ISO 178 |
| **قوة صدمة شاربي المحززة** | kJ/m² 11 | ft·lb/in² 5.23 | ISO 179/1eA |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | لا يوجد كسر | - | ISO 179/1eU |
| **قوة صدمة إيزود المحززة** | kJ/m² 10 | ft·lb/in² 4.76 | ISO 180/1A |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | C° 53.0 | F° 127.4 | ISO 75-2/Af |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | C° 151 | F° 303.8 | ISO 306/A50 |
| **درجة حرارة الانصهار (DSC)** | C° 165 | F° 329.0 | ISO 3146 |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المقاومة السطحية** | 1.0E+14 ohms | - | IEC 60093 |
| **المقاومة الحجمية** | 1.0E+15 ohms·cm | - | IEC 60093 |
| **مؤشر التتبع المقارن** | 600 V | - | IEC 60112 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.