# ADDILENE PMD 50422

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ADDIPLAST | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ADDILENE PMD 50422 هي مادة من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر (PP كوبولي). هذا المنتج متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. الميزات الرئيسية لـ ADDILENE PMD 50422 هي: مثبط للهب / تصنيف اللهب كوبوليمر مثبط للهب خالٍ من الهالوجين

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك<br>خالي من الهالوجين<br>مثبطات اللهب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.970 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **معدل تدفق حجم المصهور (MVR)** | 5.00 cm³/10min | - | ISO 1133 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 72 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 22.0<br>MPa 18.0 | -<br>psi 3190.84<br>psi 2610.68 | ISO 527-2<br>ISO 527-2<br>ISO 527-2 |
| **انفعال الشد** | % 50 | - | ISO 527-2 |
| **معامل الانحناء** | MPa 1600 | psi 232060.8 | ISO 178 |
| **قوة صدمة شاربي المحززة** | kJ/m² 4.0 | ft·lb/in² 1.9 | ISO 179/1eA |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | kJ/m² 50 | ft·lb/in² 23.79 | ISO 179/1eU |
| **صدمة إيزود المحززة** | kJ/m² 4.0 | ft·lb/in² 1.9 | ISO 180/1A |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | C° 66.0 | F° 150.8 | ISO 75-2/Af |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | C° 152 | F° 305.6 | ISO 306/A50 |
| **درجة حرارة المسافة البادئة للكرة** | C° 130 | F° 266.0 | IEC 60335-1 |
| **درجة حرارة الانصهار (DSC)** | C° 167 | F° 332.6 | ISO 3146 |

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مؤشر التتبع المقارن** | V 600 | - | IEC 60112 |
| **تصنيف اللهب** | V-0 | - | UL 94 |
| | | | IEC 60695-2-13 |

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج** | 960 °C | 1760.0 °F | |
| **مؤشر الأكسجين** | 32 % | - | ISO 4589-2 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.