ADEKA EH-5030S

المصنع	Adeka Corporation	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

انخفاض التفريغ، المعالجة السريعة في درجة حرارة منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
	تطاير غازات منخفض إلى معدوم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكلور	0.1 %wt	-	-
حجم الجسيمات	5.00 µm	0.1969 mil	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكافئ الهيدروجين النشط	105 جرام/مكافئ	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التركيب	50-60 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	70.0-80.0 C°	158.0 - 176.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.