# Adell Polyamide BD-30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Adell Plastics, Inc. | **الفئة** | Nylon 6 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Adell Polyamide BD-30 هو مادة بولي أميد 6 (نايلون 6). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية.
الخصائص الرئيسية لـ Adell Polyamide BD-30 هي: مقاومة الصدمات.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة فائقة للصدمات | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.07 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **انكماش القالب** | % | - | ASTM D955 |
| **امتصاص الماء** | 1.5 % | - | ASTM D570 |
| **صلابة روكويل** | | - | ASTM D785 |
| | 70 | - | ASTM D785 |
| | 112 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 48.3 | psi 7005.34 | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % 70 | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 1590 | psi 230610.42 | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | MPa 67.6 | psi 9804.57 | ASTM D790 |
| **قوة الضغط** | MPa 44.8 | psi 6497.7 | ASTM D695 |
| **صدمة إيزود المحززة** | J/m 960 | ft·lb/in 17.98 | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | | - | ASTM D648 |
| | C° 171 | F° 339.8 | ASTM D648 |
| | C° 53.3 | F° 127.94 | ASTM D648 |
| **درجة حرارة الانصهار** | C° | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.