Adell Polyamide BJ-17 Glass Reinforced High Impact

المصنع	Adell Plastics, Inc.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Adell Polyamide BJ-17 Glass Reinforced High Impact هو مادة بولي أميد 6 (نايلون 6) مملوءة بالألياف الزجاجية. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ Adell Polyamide BJ-17 Glass Reinforced High Impact: مقاومة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية	-	-
الميزات	مقاومة عالية للصدمات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.31-1.33 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.20-0.50 %	-	ASTM D955

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.70	-	ASTM D570
صلابة روكويل		-	ASTM D785
	83	-	-
	118	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 134	psi 19435.09	ASTM D638
استطالة الشد	% 3.0-4.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 5860	psi 849922.68	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 186	psi 26977.07	ASTM D790
قوة الضغط	MPa 145	psi 21030.51	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	J/m 210	ft·lb/in 3.93	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 218	F° 424.4	-
	C° 213	F° 415.4	-
درجة حرارة الانصهار	C° 210-221	F° 429.8 - 410.0	ASTM D789

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.