# Adell Polyamide BS-30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Adell Plastics, Inc. | **الفئة** | Nylon 6 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Adell Polyamide BS-30 هو مادة بولي أميد 6 (نايلون 6). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية.
مجال التطبيق النموذجي لـ Adell Polyamide BS-30 هو: صناعة السيارات.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | عام | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.13 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **انكماش القالب** | % | - | ASTM D955 |
| **امتصاص الماء** | 1.8 % | - | ASTM D570 |
| **صلابة روكويل** | | - | ASTM D785 |
| | 78 | - | ASTM D785 |
| | 118 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 75.8 | psi 10993.88 | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % 60 | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 2690 | psi 390152.22 | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | MPa 103 | psi 14938.91 | ASTM D790 |
| **قوة الضغط** | MPa 62.1 | psi 9006.86 | ASTM D695 |
| **صدمة إيزود المحززة** | J/m 59 | ft·lb/in 1.11 | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | C° 182<br>C° 63.9 | -<br>F° 359.6<br>F° 147.02 | ASTM D648<br>ASTM D648<br>ASTM D648 |
| **درجة حرارة الانصهار** | C° | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.