Adell PP EP-34

المصنع	Adell Plastics, Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	20% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Adell PP EP-34 عبارة عن مادة من مادة البولي بروبيلين مملوءة بـ 20٪ من الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.40-0.70 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.050 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل		-	ASTM D785
	50	-	-
	100	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 51.7	psi 7498.46	ASTM D638
استطالة الشد	% 4.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 3790	psi 549694.02	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 68.9	psi 9993.12	ASTM D790
قوة الضغط	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	J/m 91	ft·lb/in 1.7	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 127	F° 260.6	-
	C° 118	F° 244.4	-
درجة حرارة الانصهار	C° 171-193	F° 379.4 - 339.8	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.