Adell PP EQ-16

المصنع	Adell Plastics, Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% ميكا	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Adell PP EQ-16 عبارة عن مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer) مملوءة بـ 30٪ ميكا. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ Adell PP EQ-16: متجانس.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ميكا، 30% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هومو‌بوليمر	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12-1.14 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.50-0.90 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.50-0.90 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل		-	ASTM D785
	68	-	-
	98	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 33.8	psi 4902.28	ASTM D638
استطالة الشد	% 3.0-5.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 4000	psi 580152.0	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 51.7	psi 7498.46	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 29	ft·lb/in 0.5432	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	J/m 240	ft·lb/in 4.5	ASTM D256
صدمة غاردنر	J 0.452	-	ASTM D3029

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 133	F° 271.4	-
	C° 93.3	F° 199.94	-
درجة حرارة الانصهار	C° 171-193	F° 379.4 - 339.8	ASTM D789

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.