Adell PP EQ-18

المصنع	Adell Plastics, Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% ميكا	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Adell PP EQ-18 عبارة عن مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer) مملوءة بـ 40٪ ميكا. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ Adell PP EQ-18: متجانس.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ميكا، 40% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هومو‌بوليمر	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.23-1.25 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.40-0.80 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.40-0.80 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل		-	ASTM D785
	72	-	-
	104	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 32.4	psi 4699.23	ASTM D638
استطالة الشد	% 2.0-4.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 5170	psi 749846.46	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 53.1	psi 7701.52	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 27	ft·lb/in 0.5057	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	J/m 2100	ft·lb/in 39.33	ASTM D256
صدمة غاردنر	J 0.339	-	ASTM D3029

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 141	F° 285.8	-
	C° 110	F° 230.0	-
درجة حرارة الانصهار	C° 171-193	F° 379.4 - 339.8	ASTM D789

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.