

# Alcryn® 2160 NC

MPR	الفئة	Advanced Petrochemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

Alcryn® 2160 NC عبارة عن مادة مطاطية قابلة للمعالجة بالههر (MPR). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. الميزات الرئيسية لـ Alcryn® 2160 NC هي: الامتثال لمعيار WEEE، شهادة ROHS، سيولة عالية، قوة تمزق جيدة، مقاومة كيميائية. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: الأسلاك والكابلات، الخراطيم، الملحقات الهندسية / الصناعية، تطبيقات الختم، صناعة السيارات.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E115006-100728538	بطاقة UL الصفراء
-	-	احتكاك عالي	الميزات
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	سيولة عالية	
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقبض	الاستخدامات
-	-	غلاف الكابل	
-	-	غلاف سلكي	
-	-	وردة	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pipe	
-	-	Pipe fittings	
-	-	أختام	
-	-	شريط إغلاق مقاوم للعوامل الجوية	
-	-	أجزاء السيارة الداخلية	
-	-	EU 2002/96/EC (WEEE)	تصنيفات الوكالة
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.15	الوزن النوعي
ASTM D2240, ISO 868	-	59	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	إجهاد الشد
ASTM D412	psi 348.09	MPa 2.40	
ISO 37	psi 348.09	MPa 2.40	
ASTM D412, ISO 37	psi 1783.97	MPa 12.3	قوة الشد
-	-	-	استطالة الشد
ASTM D412	-	% 630	
ISO 37	-	% 630	
ASTM D624	-	kN/m 52.0	قوة التمزق
ASTM D395, ISO 815	-	-	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D395, ISO 815	-		مجموعة الضغط (Compression) (Set)
ASTM D395, ISO 815	-	% 18	
ASTM D395, ISO 815	-	% 86	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746, ISO 812	F° 86.8-	C° 66.0-	درجة حرارة الهشاشة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان: Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد: Email

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.