

## Alcryn® 2360 NC

MPR	الفئة	Advanced Petrochemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

Alcryn® 2360 NC هي مادة مطاطية قابلة للمعالجة بالذوبان (MPR). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Alcryn® 2360 NC هي: متوافقة مع RoHS متوافقة مع WEEE.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU 2002/96/EC (WEEE)	تصنيفات الوكالة
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.12	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240, ISO 868	-	61	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	-	مقاومة تآكل تاثير
-	-	mg 0.0310	
-	-	mg 0.333	
ASTM D412	-	% 9	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412, ISO 37	psi 369.85	MPa 2.55	إجهاد الشد
ASTM D412, ISO 37	psi 1199.46	MPa 8.27	قوة الشد
ASTM D412, ISO 37	-	% 380	استطالة الشد
-	-	-	قوة التمزق
ASTM D624	-	kN/m 24.5	
ISO 34-1	-	kN/m 25	
-	-	-	مجموعة الضغط
ASTM D395A	-	% 16	
ASTM D395A	-	% 52	
ASTM D395A	-	% 66	
ISO 815	-	% 16	
ISO 815	-	% 52	
ISO 815	-	% 66	

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	التغير في قوة الشد في الهواء
ASTM D573, ISO 188	-	% 130	
ASTM D573	-	% 110	
ISO 188	-	% 110	

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D573, ISO 188	-	% 96	التغير في الاستطالة القصوى في الهواء
-	-	-	التغير في الحجم
ASTM D471	-	% 28-	
ASTM D471	-	% 19-	
ASTM D471, ISO 1817	-	% 43-	
ISO 1817	-	% 28-	
ISO 1817	-	% 19-	
الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746, ISO 812	F° 41.8-	C° 41.0-	درجة حرارة الهشاشة
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3835	-	Pa·s 170	اللزوجة الظاهرية
معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 350.6	C° 177	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.