

## Alcryn® 2370 NC

MPR	الفئة	Advanced Petrochemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

Alcryn® 2370 NC هي مادة مطاطية قابلة للمعالجة بالذوبان (MPR). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Alcryn® 2370 NC هي: متوافقة مع RoHS متوافقة مع WEEE.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU 2002/96/EC (WEEE)	تصنيفات الوكالة
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.15	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240, ISO 868	-	70	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	-	مقاومة تآكل تاير
-	-	mg 0.00100	
-	-	mg 0.260	
ASTM D412	-	% 10	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412, ISO 37	psi 520.69	MPa 3.59	إجهاد الشد
ASTM D412, ISO 37	psi 1493.89	MPa 10.3	قوة الشد
ASTM D412, ISO 37	-	% 400	استطالة الشد
-	-	-	قوة التمزق
ASTM D624	-	kN/m 31.5	
ISO 34-1	-	kN/m 32	
-	-	-	مجموعة الضغط
ASTM D395A	-	% 18	
ASTM D395A	-	% 61	
ASTM D395A	-	% 68	
ISO 815	-	% 18	
ISO 815	-	% 61	
ISO 815	-	% 68	

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	التغير في قوة الشد في الهواء
ASTM D573, ISO 188	-	% 120	
ASTM D573	-	% 180	
ISO 188	-	% 180	

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D573, ISO 188	-	% 76	التغير في الاستطالة القصوى في الهواء
-	-	-	التغير في الحجم
ASTM D471	-	% 20-	
ASTM D471	-	% 9.0-	
ASTM D471, ISO 1817	-	% 35-	
ISO 1817	-	% 20-	
ISO 1817	-	% 9.0-	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746, ISO 812	F° 18.4-	C° 28.0-	درجة حرارة الهشاشة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3835	-	Pa·s 300	اللزوجة الظاهرية

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 350.6	C° 177	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.