

## Alcryn® 2380 BK

MPR	الفئة	Advanced Petrochemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

Alcryn® 2380 BK هي مادة مطاطية قابلة للمعالجة بالذوبان (MPR). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Alcryn® 2380 BK هي: متوافقة مع RoHS متوافقة مع WEEE.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU 2002/96/EC (WEEE)	تصنيفات الوكالة
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.16	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240, ISO 868	-	79	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	% 13	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412, ISO 37	psi 680.23	MPa 4.69	إجهاد الشد
ASTM D412, ISO 37	psi 1595.42	MPa 11.0	قوة الشد
ASTM D412, ISO 37	-	% 550	استطالة الشد
-	-	-	قوة التمزق
ASTM D624 ISO 34-1	-	kN/m 40.3 kN/m 40	
-	-	-	مجموعة الضغط
ASTM D395A	-	% 21	
ASTM D395A	-	% 70	
ISO 815	-	% 21	
ISO 815	-	% 70	

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	التغير في قوة الشد في الهواء
ASTM D573, ISO 188	-	% 96	
ASTM D573	-	% 83	
ISO 188	-	% 83	
-	-	-	التغير في الحجم
ASTM D471	-	% 17	
ASTM D471	-	% 29	
ASTM D471, ISO 1817	-	% 10-	
ISO 1817	-	% 17	
ISO 1817	-	% 29	

أخرى	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار	الخاصية
اللزوجة الظاهرية	Pa·s 630	-	ASTM D3835	

معلومات المعالجة				
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار	
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 177	F° 350.6	-	

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.