

Alcryn® 2380 NC

MPR	الفئة	Advanced Petrochemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Alcryn® 2380 NC هي مادة مطاطية قابلة للمعالجة بالذوبان (MPR). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Alcryn® 2380 NC هي: متوافقة مع RoHS متوافقة مع WEEE.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU 2002/96/EC (WEEE)	تصنيفات الوكالة
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 1.17	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240, ISO 868	-	79	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	-	مقاومة تآكل تاير
-	-	mg 0.00600	
-	-	mg 0.293	
ASTM D412	-	% 13	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412, ISO 37	psi 729.54	MPa 5.03	إجهاد الشد
ASTM D412, ISO 37	psi 2001.52	MPa 13.8	قوة الشد
ASTM D412, ISO 37	-	% 420	استطالة الشد
-	-	-	قوة التمزق
ASTM D624	-	kN/m 43.8	
ISO 34-1	-	kN/m 44	
-	-	-	مجموعة الضغط
ASTM D395A	-	% 22	
ASTM D395A	-	% 63	
ASTM D395A	-	% 70	
ISO 815	-	% 22	
ISO 815	-	% 63	
ISO 815	-	% 70	

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	التغير في قوة الشد في الهواء
ASTM D573, ISO 188	-	% 110	
ASTM D573	-	% 190	
ISO 188	-	% 190	

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D573, ISO 188	-	% 73	التغير في الاستطالة القصوى في الهواء
-	-	-	التغير في الحجم
ASTM D471	-	% 13-	
ASTM D471	-	% 0.0	
ASTM D471, ISO 1817	-	% 26-	
ISO 1817	-	% 13-	
ISO 1817	-	% 0.0	
الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746, ISO 812	F° 1.4	C° 17.0-	درجة حرارة الهشاشة
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3835	-	Pa·s 500	اللزوجة الظاهرية
معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 350.6	C° 177	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.