Alcryn® 4680 BK

المصنع	Advanced Petrochemical Company	**الفئة**	MPR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Alcryn®4680 BK هي مادة مطاطية قابلة للمعالجة بالذوبان (MPR). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. طرق المعالجة هي: النفخ أو البثق أو القولبة بالضغط أو القولبة بالحقن. الميزات الرئيسية لـ Alcryn® 4680 BK هي: تتوافق مع معيار WEEE شهادة ROHS مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة كيميائية تشمل مجالات التطبيق النموذجية: هندسة الأسلاك والكابلات / الملحقات الصناعية خرطوم صفائح نسيج / ألياف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	امتصاص الصدمات تقليل الضوضاء مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية سيولة متوسطة مقاومة الأوزون مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة حرارة عالية مقاومة الزيت	- - - - - - - -	- - - - - - - -
الاستخدامات			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقبض غلاف الكابل غلاف سلكي وردة ملحقات هندسية Pipe Pipe fittings أختام شريط إغلاق مقاوم للعوامل الجوية ورقة قماش	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -
تصنيفات الوكالة	EU 2002/96/EC (WEEE)	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27 g/cm^3	-	ASTM D792, ISO 1183
صلابة الديورومتر	79	-	ASTM D2240
صلابة IRHD	79	-	ISO 48

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	5.93 MPa	860.08 psi	ASTM D638, ISO 527-2
قوة الشد	10.8 MPa	1566.41 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	380 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
مقاومة تآكل تابير	6.00 mg	-	ASTM D1044
مجموعة الشد	12 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	52.5 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	 24 % 75 %	- - -	ASTM D395B, ISO 815 ASTM D395B, ISO 815 ASTM D395B, ISO 815
معامل كلاش-بيرغ	68.9 MPa	9993.12 psi	ASTM D1043

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في صلابة شور في الهواء	76	-	ISO 188
التغير في الاستطالة القصوى	380 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D471
التغير في الحجم	 22 % -9.0 % 24 % 10 %	- - - - -	ASTM D471 ASTM D471 ASTM D471 ASTM D471 ASTM D471

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-59.4 °C	-74.92 °F	ASTM D746, ISO 974

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	177 °C	350.6 °F	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.