

Alcryn® 4680 BK

MPR	الفئة	Advanced Petrochemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Alcryn® 4680 BK هي مادة مطاطية قابلة للمعالجة بالذوبان (MPR). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. طرق المعالجة هي: النفخ أو البثق أو القولبة بالضغط أو القولبة بالحقن. الميزات الرئيسية لـ Alcryn® 4680 BK هي: تتوافق مع معيار WEEE شهادة ROHS مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة كيميائية تشمل مجالات التطبيق النموذجية: هندسة الأسلاك والكابلات / الملحقات الصناعية خرطوم صفائح نسيج / ألياف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	المواد المضافة
-	-	امتصاص الصدمات	الميزات
-	-	تقليل الضوضاء	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	سيولة متوسطة	
-	-	مقاومة الأوزون	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	مقاومة حرارة عالية	
-	-	مقاومة الزيت	

الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبض	
-	-	غلاف الكابل	
-	-	غلاف سلكي	
-	-	وردة	
-	-	ملحقات هندسية	
-	-	Pipe	
-	-	Pipe fittings	
-	-	أختام	
-	-	شريط إغلاق مقاوم للعوامل الجوية	
-	-	ورقة	
-	-	قماش	
-	-	EU 2002/96/EC (WEEE)	تصنيفات الوكالة
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	أسود	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قولة النفخ	طريقة المعالجة
-	-	بثق	
-	-	القولة بالضغط	
-	-	قولة بالحقن	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm³ 1.27	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	79	صلابة الديورومتر
ISO 48	-	79	صلابة IRHD

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 860.08	MPa 5.93	معامل الشد
ASTM D638, ISO 527-2	psi 1566.41	MPa 10.8	قوة الشد
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 380	استطالة الشد
ASTM D1044	-	mg 6.00	مقاومة تآكل تآبير
ASTM D412	-	% 12	مجموعة الشد
ASTM D624	-	kN/m 52.5	قوة التمزق
ASTM D395B, ISO 815	-	% 24 % 75	مجموعة الضغط (Compression) (Set
ASTM D395B, ISO 815	-		
ASTM D395B, ISO 815	-		
ASTM D1043	psi 9993.12	MPa 68.9	معامل كلاش-بيرغ

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 188	-	76	التغير في صلابة شور في الهواء
ASTM D471	-	% 380	التغير في الاستطالة القصوى
ASTM D471	-	76	التغير في صلابة الديورومتر
ASTM D471	-	% 22 % 9.0- % 24 % 10	التغير في الحجم
ASTM D471	-		
ASTM D471	-		
ASTM D471	-		
ASTM D471	-		

الخواص الحرارية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 59.4-	F° 74.92-	ASTM D746, ISO 974
أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-	-	-
معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 177	F° 350.6	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.