

Alcryn® 5085 BK

MPR	الفئة	Advanced Petrochemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Alcryn® 5085 BK عبارة عن مادة مطاطية قابلة للمعالجة بالذوبان (MPR). هذا المنتج متاح في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي قولبة الحقن. Alcryn® الميزات الرئيسية لـ BK 5085 هي: الامتثال لمعيار WEEE شهادة ROHS مقاومة كيميائية مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مرنة جيدة تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تطبيق الخرطوم للطلاء ورقة أسلاك وكابلات ملحقات هندسية / صناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E115006-219327	بطاقة UL الصفراء
-	-	-	الميزات
-	-	-	مرنة في درجات الحرارة المنخفضة
-	-	-	امتصاص عالي للطاقة
-	-	-	امتصاص الصدمات
-	-	-	تقليل الضوضاء
-	-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية
-	-	-	مقاومة جيدة للتقادم الحراري
-	-	-	مقاومة الأوزون
-	-	-	مقاومة كيميائية جيدة
-	-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية
-	-	-	مقاومة الزيت

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبض	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	
-	-	وردة	
-	-	Pipe	
-	-	Pipe fittings	
-	-	أختام	
-	-	شريط إغلاق مقاوم للعوامل الجوية	
-	-	ورقة	
-	-	تطبيق الطلاء	
-	-	طلاء القماش	
-	-	EU 2002/96/EC (WEEE)	تصنيفات الوكالة
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	أسود	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.19	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	86	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 1370.61	MPa 9.45	إجهاد الشد
ASTM D412	psi 1987.02	MPa 13.7	قوة الشد
ASTM D412	-	% 180	استطالة الشد

مجموعة الضغط (Compression Set)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	-
ASTM D395	-	% 13	
ASTM D395B	-	% 59	

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.