

Advanced-PP 1101P

PP Homopolymer	الفئة	Advanced Petrochemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Advanced-PP 1101P هي درجة من ألياف البولي بروبيلين المتجانسة تتميز بسبولة متوسطة، وتوزيع وزن جزيئي متوسط، وبلورة متوسطة توفر معالجة وسلوك منتج ممتازين ومتسقين. Advanced-PP 1101P مناسب بشكل خاص لإنتاج الألياف الأساسية، والفتائل المستمرة المنتفخة (BCF)، والفتائل المستمرة (CF) والأقمشة غير المنسوجة الصناعية المغزولة (NW). يتكون المنتج من حزمة مثبت متطورة خالية من الفينول توفر مقاومة فائقة لتلاشي الغاز وثبات أساسي متأصل للأشعة فوق البنفسجية. تطبيق BCF / CF. معلومات تنظيمية: الدرجة Advanced-PP 1101P والمواد المضافة المدمجة تتوافق مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520 بوليمرات الأوليفين واللائحة الأوروبية (EU) 10/2011. معلومات محددة متاحة عند الطلب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت غير محدد	المواد المضافة
-	-	مقاوم لتلاشي الغاز	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	تدفق متوسط	
-	-	شبه بلوري	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غزل BCF	الاستخدامات
-	-	خيوط	
-	-	غير منسوجات	
-	-	ربط بالتدوير	
-	-	Staple Fibers	
-	-	EU 10/2011	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	
-	-	أقمشة غير منسوجة Spunbond	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.910	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 18	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 2039-1	psi 10152.66	MPa 70.0	صلابة المسافة البادئة للكرة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1	psi 217557.0	MPa 1500	معامل الشد
ISO 527-2/50	psi 5076.33	MPa 35.0	إجهاد الشد
ISO 527-2/50	-	-	انفعال الشد
-	-	% 10	
-	-	%	
ISO 179/1eA	ft·lb/in ² 1.19	kJ/m ² 2.5	قوة صدمة شاربي المحززة
ISO 179/1eU	ft·lb/in ² 57.1	kJ/m ² 120	قوة صدمة شاربي غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/B	F° 185.0	C° 85.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A50	F° 309.2	C° 154	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 3146	F° 325.4	C° 163	درجة حرارة الانصهار (DSC)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.