

Advanced-PP 1128N

PP Homopolymer	الفئة	Advanced Petrochemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Advanced-PP 1128 N هو بوليمر متجانس من البروبيلين ومناسب لتطبيق الأغشية المصبوبة. يحتوي على مواد مانعة للانزلاق والتكتل. تطبيق الأغشية المصبوبة والأغشية الأنبوبية المروية بالماء. معلومات تنظيمية: الدرجة Advanced-PP 1128N والمواد المضافة المدمجة تتوافق مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520 بوليمرات الأوليفين واللائحة الأوروبية (EU) 10/2011. معلومات محددة متاحة عند الطلب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق	المواد المضافة
-	-	انزلاق	
-	-	مقاومة الالتصاق	الميزات
-	-	هومبوليمر	
-	-	انزلاق	
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	فيلم	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU 10/2011	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.910	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 11	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 2039-1	psi 11022.89	MPa 76.0	صلابة المسافة البادئة للكرة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1	psi 217557.0	MPa 1500	معامل الشد
ISO 527-2/50	psi 5076.33	MPa 35.0	إجهاد الشد
ISO 527-2/50	-	-	انفعال الشد
-	-	% 9.0	
-	-	%	
DIN 53121	-	-	معامل الانحناء
-	psi 97175.46	MPa 670	
-	psi 101526.6	MPa 700	
DIN 53375	-	0.18	معامل الاحتكاك
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
DIN 53455	-	-	استطالة الشد
-	-	% 680	
-	-	% 720	
ASTM D1709	oz 9.88	g 280	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/B	F° 185.0	C° 85.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A50	F° 309.2	C° 154	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 3146	F° 325.4	C° 163	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 2813	-	100	اللمعان
ASTM D1003	-	% 2.7	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53455	-	-	قوة التمزق
-	psi 6091.6	MPa 42.0	
-	psi 5511.44	MPa 38.0	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.