DuraGrip® DGR 6070BK

المصنع	Advanced Petrochemical Company	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuraGrip® 6070BK عبارة عن لدائن مطاطية حرارية للأغراض العامة (TPE) مصممة لعمليات القولبة بالحقن والبثق. يتميز بمعامل احتكاك عالي، ولزوجة منخفضة للذوبان ويرتبط جيدًا بالبولي بروبيلين. DuraGrip® 6070BK ليس استرطابيًا ولا يتطلب تجفيفًا في الظروف العادية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	احتكاك عالي لزوجة منخفضة التصاق جيد عام	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	EU 2002/96/EC (WEEE)	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	0.985 g/cm³	-	ASTM D792
	0.983 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب		-	ASTM D955
	2.1 %	-	ASTM D955
	1.3 %	-	ASTM D955
	1.1 %	-	ASTM D955
	1.2 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412, ISO 37
	2.62 MPa	380.0 psi	ASTM D412, ISO 37
	3.43 MPa	497.48 psi	ASTM D412, ISO 37
قوة الشد	8.34 MPa	1209.62 psi	ASTM D412, ISO 37
استطالة الشد	640 %	-	ASTM D412, ISO 37
قوة التمزق	28.5 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المصهور	130 Pa·s	-	ASTM D3835
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.