DuraGrip® DGR 6250CL

المصنع	Advanced Petrochemical Company	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuraGrip® 6250CL عبارة عن لدائن مطاطية حرارية (TPE) مصممة لعمليات القولبة بالحقن والبثق. DuraGrip® 6250CL يتميز بوضوح ممتاز، وملمس ناعم الملمس، ومعامل احتكاك عالي، ويرتبط جيدًا بالبولي بروبيلين. DuraGrip® 6250CL متوافق أيضًا مع FDA وفقًا لـ 21 C.F.R. 177.2600. DuraGrip® 6250CL ليس استرطابيًا ولا يتطلب تجفيفًا في الظروف العادية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	احتكاك عالي التصاق جيد تعريف، عالي	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EU 2002/96/EC (WEEE) FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.883 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	31 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.54 MPa 2.27 MPa	- 223.36 psi 329.24 psi	ASTM D412, ISO 37 ASTM D412, ISO 37 ASTM D412, ISO 37
قوة الشد	6.85 MPa	993.51 psi	ASTM D412, ISO 37
استطالة الشد	800 %	-	ASTM D412, ISO 37
قوة التمزق	23.6 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المصهور	136 Pa·s	-	ASTM D3835
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.