DuraGrip® DGR 6270CL

المصنع	Advanced Petrochemical Company	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuraGrip® 6270CL عبارة عن لدائن مطاطية حرارية شفافة (TPE) مصممة لعمليات القولبة بالحقن والبثق. يتميز بوضوح ممتاز، وملمس ناعم الملمس، ويرتبط جيدًا بالبولي بروبيلين. DuraGrip® 6270CL متوافق أيضًا مع FDA وفقًا لـ 21 DuraGrip® .C.F.R. 177.2600 6270CL ليس استرطابيًا ولا يتطلب تجفيفًا في الظروف العادية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد تعريف، عالي	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EU 2002/96/EC (WEEE) FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.885 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	40 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	69	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412, ISO 37
	3.17 MPa	459.77 psi	ASTM D412, ISO 37
	4.07 MPa	590.3 psi	ASTM D412, ISO 37
قوة الشد	7.65 MPa	1109.54 psi	ASTM D412, ISO 37
استطالة الشد	440 %	-	ASTM D412, ISO 37
قوة التمزق	38.2 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المصهور	100 Pa·s	-	ASTM D3835
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.