DuraMax™ DMX 8070NC

المصنع	Advanced Petrochemical Company	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuraMax™ DMX 8070NC عبارة عن مادة من المطاط الصناعي الحراري (TPE). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.17 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
صلابة الديورومتر	69	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد	% 9	-	ASTM D412
إجهاد الشد	MPa 3.86	psi 559.85	ASTM D412, ISO 37
قوة الشد	MPa 14.5	psi 2103.05	ASTM D412, ISO 37
استطالة الشد	% 440	-	ASTM D412, ISO 37
قوة التمزق	kN/m 38.5	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	% 15 % 56 % 65	- - - -	ASTM D395B, ISO 815 ASTM D395B, ISO 815 ASTM D395B, ISO 815 ASTM D395B, ISO 815
معامل كلاش-بيرغ	MPa 68.9	psi 9993.12	ASTM D1043

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 6.0 % 33 % 33	- - - -	- ASTM D573, ISO 188 ASTM D573 ISO 188
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 0.0	-	ASTM D573, ISO 188
التغير في الحجم	% 9.0- % 33- % 24- % 9.0- % 33- % 24-	- - - - - -	- ASTM D471 ASTM D471 ASTM D471 ISO 1817 ISO 1817 ISO 1817

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المصهور	300 Pa·s	-	ASTM D3835
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	177 C°	350.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.